

パーマネントパッチ

アスファルト用 全天候型常温合材



アルミ袋/20kg

アルミ袋/10kg

紙袋/20kg

お客さまのニーズに
合ったオンリーワンの
商品をご提供します。



1 開粒型

【降雨、降雪時の施工ができます】

水の溜まっているポットホールにただ敷きならすだけ簡単作業です。

施工事例

HPパーマネントパッチ使用



2 細粒型

【段差補修ができます】

乳剤やプライマーが不要です。

施工事例

SAパーマネントパッチ使用



3 透水・排水型

【水たまりなどを防ぐことができます】

工場構内・駐車場・駐輪場で最適な性能を発揮します。

施工事例

HPII型パーマネントパッチ使用



■性能表


商 品 名	マーシャル安定度試験
HP パーマネントパッチ	6.8 kN
SA パーマネントパッチ	24 kN

商 品 名	透 水 試 験
HPII型パーマネントパッチ	4.77×10^{-2}

■パーマネントパッチ施工手順

■穴ぼこを補修する場合


HP パーマネントパッチ・HPII型パーマネントパッチ使用




1. 着工前




2. 充填
袋を手で破り充填します



3. 敷き均し
スコップで平らにします




4. 転圧
タンパーや足で転圧します




5. 完成

■段差を補修する場合


SA パーマネントパッチ使用




1. 着工前




2. 充填
袋を手で破り充填します




3. 敷き均し
スコップで平らにします



4. レベリング
レベルなどを確認します



5. 転圧
タンパーや足で転圧します



6. 完成



エムケービルド株式会社

本 社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103
TEL.078-857-2123 FAX.078-857-2221

関東支店・関東工場

〒344-0051 埼玉県春日部市内牧2460-14
TEL.048-708-0717 FAX.048-611-9493

三田テクニカルセンター

〒669-1401 兵庫県三田市小柿2523-1
TEL.079-569-0200 FAX.079-569-0201