


年 月 日

## 性 能 表



### S A パーマネントパッチ (細粒型)

アスファルト用常温合材は高性能な HP バインダーを使用し以下の品質規格に合格するものであること。

#### ■バインダーの品質規格

試 験 項 目	標 準 仕 様
外観	黒褐色で粘性の強い液体であること
粘度 (60°C) # 21、20RPM	650～850cps
加熱残分 (260°C) 3 時間	5%以下
比重 (25°C)	0.98±0.05

#### ■アスファルト用常温合材の品質規格

試 験 項 目	標 準 仕 様
比重 (20°C)	1.9±0.1
100g 突き固めてスト (13°C～25°C)	60 秒以上
シガーテスト	オイルしみがないこと
常温剥離テスト	95%以上
ふるいを通過する質量分率 (%) 2. 5 mm以下	72%以下