

HP パーマネントパッチ

アスファルト用

全天候型常温合材



特徴	HPパーマネントパッチ
施工性	タックコート・プライムコートの必要がありません。
全天候型	降雨、降雪後、水が溜まっても施工ができます。
接着性	マンホールなどの鉄部にも付着します。
多様性	施工箇所端部廻りに細粒型(SA)をすりつけるだけで骨材飛散が防げます。

■ 施工方法

- 1 補修箇所の小石などを取り除いてください。
- 2 HPパーマネントパッチを入れる。(余盛してください。深さの約2割程度)
- 3 足ふみやスコップ、タンパで少したたきだけで交通開放できます。
(コンパクタを使えば、よく締まります。またスコップやタンパなどの付着を防ぐのは、多少の水をかけてください)
- 4 交通開放でベタツキが気になる場合は、砂や、石灰を撒いてください。

種類	
HPパーマネントパッチ	標準タイプ
HPパーマネントパッチSA	細粒タイプ

荷姿	
5kg用	20kg用

タイプ	
春夏用	秋冬用

使用量	目安	
	標準	細粒(SA)
補修範囲	深さ 5cm	深さ 1cm
	0.1㎡	20kg
0.2㎡	40kg	8kg
0.5㎡	100kg	20kg
1㎡	200kg	40kg

アスファルト舗装に発生するポットホールや、
亀甲状ひび割れや、マンホール廻りの補修に使用することができる。
また、細粒型はわだち、段差、すりつけ補修に使用することができる。

ポットホール補修



マンホール廻り補修



亀甲状ひび割れ補修



わだち・段差補修



すりつけ補修



MK Build エムケービルド株式会社

関西事業所 〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9 8F
TEL. 078-857-2123 FAX. 078-857-2221

関東事業所 〒331-0812 さいたま市北区宮原町3-602-206
TEL. 048-729-4605 FAX. 048-611-9493